



## Produktdatenblatt nach DIN EN 13707



Zert.-Stelle: 1724  
06  
WPK-Nr.:1724-CPD-31101  
DIN EN 13707

### **BISOTEKT POLYFLOR - PLUS** DO / E1 PYE – PV 200 S5 gemäß DIN V 20000-201

Oberfläche beschiefert / Unterseite abschmelzbare Folie  
1,0 m x 5,0 m, Dicke 5,2 mm / Polymerbitumen(Elastomer)-Schweißbahn  
mit Durchwurzelungsschutzrüstung / Polyesterfaservlieseinlage  $\geq 200 \text{ g/m}^2$  / (DIN 18192)

#### **Rollen stehend lagern**

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	5,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	$\leq 20$
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	-	bestanden bei 200 kPa / 24 h
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V EN V 1187	-	gemäß gültiger LBauO für Gründächer (harte Bedachung)
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1		KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: Maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N/50mm	1000 (Toleranz -10%)
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	45 (Toleranz -5)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730		KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	Systemtest: widerstandsfähig nach FLL
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-37
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+120 (Toleranz -3°C)
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109 / DIN EN 1110	°C	KLF

KLF keine Leistung festgestellt

Polyflor-PLUS-12-12