



## Produktdatenblatt nach DIN EN 13707



Zert.-Stelle: 1724 (24)  
WPK-Nr.:1724-CPD-31101  
DIN EN 13707

### **BISOTEKT POLYPLAN PLUS** PREMIUM Polymerbitumen Oberlagsbahn

#### **DO/E1 PYE KTP 300 S5 gemäß DIN/TS 20000-201**

Oberfläche beschiefert / Unterseite abschmelzbare Folie / Breite:1,0 m / Länge: 5,0 m / Dicke: ca.5,2 mm / Premium Polymerbitumen Oberlagsbahn / Kombinationsträger KTP:  $\geq 300 \text{ g/m}^2$

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	5,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	$\leq 20$
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2 <sup>1)</sup>
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	-	bestanden bei 600 kPa / 24 h
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V EN V 1187	-	Systemtest
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Zugverhalten: max. Zugkraft (längs / quer)	DIN EN 12311-1	N/50mm	1300 <sup>2)</sup> 1000 <sup>2)</sup>
Zugverhalten: Dehnung (längs / quer)	DIN EN 12311-1	%	45 <sup>3)</sup> 55 <sup>3)</sup>
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-35
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+120
Hagelschlag	DIN EN 13583	m/s	$\geq 34$
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	$\geq 0,4$
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	20
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	500/700 <sup>4)</sup>
Künstliche Alterung nach DIN EN 1296	DIN EN 1109/ DIN EN 1110	°C	$\geq 105$ $\leq -30$

1) Toleranz  $\pm 0,2 \text{ mm}$  2) Toleranz  $\pm 50 \text{ N}$  3) Toleranz  $\pm 10 \%$  4) Toleranz  $\pm 200 \text{ N}$

#### **Lagerungshinweise:**

BISOTEKT POLYPLAN PLUS ist immer auf ebenen Untergrund stehend, nicht gestapelt und grundsätzlich vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem witterungsgeschützten Lager einzusetzen.

#### **Verarbeitungshinweise:**

BISOTEKT POLYPLAN PLUS wird mit einem Propangasbrenner im Schweißverfahren verarbeitet. An den unterdeckenden Bahnen sind im Bereich der T-Stöße 45° Eck-Schrägschnitte auszuführen. Die Bahn wird auf der Unterseite angeschmolzen und vollflächig auf den vorbereiteten Untergrund aufgeschweißt. Grundsätzlich wird die Verwendung eines Wickelkerns empfohlen. Die Längsnähte sind in mindestens 8 cm, die Quernähte in mindestens 12 cm Breite voll zu verschweißen und mit einer schweren Nahtrolle anzurollen oder manuell fest anzutreten, so dass eine gleichmäßig 5-15 mm breit austretende Bitumenschweißraupe sichergestellt wird.

#### **Entsorgungshinweise:**

Das Produkt ist frei von Asbest, ohne gesundheitliche Konzentrationen an PAKs und Quecksilber. Für die Entsorgung von Bitumendachbahnabfällen aus unserem Hause schließen wir eine Überschreitung der Grenzwerte aus. Polymerbitumenbahnen, Bitumenbahnen und deren Baustellenabfälle (nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) Abfallschlüssel 17 03 02 „Bitumengemische, teerfrei“) sind unter Beachtung von Abschnitt 3 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) gesammelt einem Recycling zuzuführen bzw. als Gewerbeabfall zu entsorgen.

**Stand 05/24**